BLOCO DE VIDRO

ARGAMASSA ESPECIAL COM ALTA ADERÊNCIA ASSENTAR E REJUNTAR BLOCO DE VIDRO IMPERMEÁVEL

DADOS TÉCNICOS	
Resistência a compressão	8 MPa
Resistência a flexão	3 MPa
Espessura máxima da junta	25 mm
Espessura mínima da junta	10 mm

APLICAÇÃO



 Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira, logo após, passe o lado denteado, forme cordões e sulcos, aplique nas placas pressionando sobre as juntas para o preenchimento

completo utilizando uma desempenadeira de borracha e gabarito. Pressione as placas já rejuntadas sobre os cordões ainda úmidos e bata com martelo de borracha.

- Deixe camada de 3 mm a 5 mm de espessura de argamassa depois do assentamento das pastilhas.
- •Evite deixar excesso da argamassa na placa de pastilha. Observe a aderência durante aplicação.

LIMPEZA

 Remova o papel após no mínimo 60 minutos do assentamento das pastilhas, quando estiver firme. Limpe com esponja úmida.

MANUSEIO



• Produto a base de cimento, evitar contato com água. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante, não

desaparecendo os sintomas, procurar o médico. Após o manuseio lave as mãos. Produto não inflamável e deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.

COMPOSIÇÃO

Bloco de vidro

- Produto á base de cimento, carga mineral, pigmentos especiais, aditivos e polímeros não tóxicos.
- •Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de coloração esbranquiçadas, devido o umidade no interior das paredes.

RENDIMENTO

•Mais ou menos 6kg/m²

ARMAZENAGEM



 As pilhas devem ser colocadas sobre estrados afastados da parede em local arejado e seco, sem contato direto com as paredes e não devem ultrapassar no 1,5 metros de altura.

EMBALAGEM

•Saco plástico com 5 kg.

VALIDADE

•18 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.

UTILIZAÇÃO

- Ideal para assentar e rejuntar bloco de vidro em divisórias, peitóris e vãos em parede e piso, em área interna e externa. ótimo acabamento, fléxivel e impermeável não permite formação de fungos.
- •Atende especificações correspondentes da NBR 14081. 13281.
- Fornecida da cor branca.

SUPERFÍCIE

- •Inicie o assentamento no mínimo após 14 dias do emboço aplicado devidamente sarrafeado ou desempenado. Em concreto após 28 dias.
- Remova a poeira, gordura, película ou qualquer resíduo que impeça a aderência da argamassa com a base.
- Nunca aplicar sob ação direta da chuva, sol e vento forte. Em piscina proteger com lona, no mínimo 4 dias, para impedir incidência do sol ou chuva; encher após 7 dias.

MISTURA



- •Em um recipiente limpo, plástico de preferência, despeje o conteúdo do saco, acrescentando água limpa. misture até obter uma massa pastosa e homogenia sem grumos secos. Deixe
- em repouso durante dez minutos remisturando antes de usar;
- Utilize a massa no prazo máximo em 2 horas e 30 minutos.
- •OBS.: Não adicione mais água pois pode comprometera eficácia do produto.