

CIMENTO BRANCO

COMPOSTO

NÃO ESTRUTURAL

DADOS TÉCNICOS	
Retenção de água	70,0 mm
Resistência à flexão	2,0 Mpa mín.
Resistência à compressão	8,0 Mpa mín
Permeabilidade (240min.)	2,0 cm ³
Varição dimencional	2,0 mm/m

UTILIZAÇÃO

- Especial para rejuntar louça sanitária e revestimento cerâmico em geral com junta de 2 a 10 mm em área interna e externa, em piso e parede.
- Acabamento com textura lisa.
- Não deve ser usado em área que será exposta ácido, solvente e nem como junta de dilatação estrutural ou movimentação.

SUPERFÍCIE

- Inicie a aplicação no mínimo após três dias do assentamento da cerâmica, pois é o tempo necessário para que diminua a umidade excessiva entre as pedras, o que pode provocar pontos de eflorescência.
- Remova a poeira, gordura ou qualquer resíduo que impeça a aderência do produto com a base, umedeça moderadamente as juntas antes da aplicação.
- Nunca aplicar sob ação direta da chuva e proteja o local durante vinte e quatro horas após a aplicação.

MISTURA



• Em um recipiente limpo, plástico de preferência, despeje o conteúdo da embalagem acrescentando 335ml de água. Misture até obter uma massa pastosa e homogênea sem grumo seco. Deixe em repouso durante dez min. remisturando antes de usar.

- OBS.: Não adicione mais água pois pode comprometer a eficácia do produto.

MANUSEIO



• Produto a base de cimento, evitar contato com água. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante. Não desaparecendo os sintomas, procurar o médico. Após o manuseio lave as mãos. Produto não inflamável e deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.



APLICAÇÃO

- Aplique o cimento branco pressionando sobre as juntas, para o preenchimento completo utilizando uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica. Aguardar cerca de 30 a 120 minutos para dar acabamento sobre as juntas, use uma esponja ou pano macio úmido, deslize sobre as juntas com movimentos rápidos e leves removendo o excesso do produto para dar o acabamento final.
- Não caminhar sobre as juntas após a aplicação do produto por 24 horas;
- Atenção: Em cerâmica rústica ou porosa passe uma camada de cera incolor em pasta sem atingir a junta afim de melhor facilitar sua limpeza. Evite deixar este serviço de limpeza para o dia seguinte.

LIMPEZA

- Utilize uma esponja úmida e macia para realizar a limpeza, nunca utilize palha de aço ou ácidos; liberado para limpeza geral após 14 dias.

COMPOSIÇÃO

- Silicatos de Cálcio, Aluminato de Cálcio, Sulfato de Cálcio e Filler Cartonático. Produto à base de cimento e carga mineral em conformidade com a NBR 12.989.
- Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de coloração esbranquiçadas, devido a umidade no interior das paredes.

ARMAZENAGEM

- As pilhas devem ser colocadas sobre estrados em local arejado e seco e não deve ultrapassar 1,5 metros de altura.

EMBALAGEM

- Saco plástico com 1 kg.

VALIDADE

- 18 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.

RENDIMENTO

- Ver tabela de consumo.