

REJUNTE FLEXÍVEL

PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
USO INTERNO E EXTERNO
EM PISO E PAREDE
JUNTA DE 2 A 10mm



DADOS TÉCNICOS

Retenção de água	70,0 mm
Resistência à flexão	2,0 Mpa mín.
Resistência à compressão	8,0 Mpa mín
Permeabilidade (240min.)	2,0 cm ³
Varição dimencional	2,0 mm/m

UTILIZAÇÃO

- Os rejuntas REDIMAX FLEXÍVEIS são adequados para juntas de 2 mm até 10 mm em áreas internas e externas de trânsito de pedestres, não intenso;
- Podem ser usados para rejuntar revestimentos cerâmicos em pisos e paredes com absorção de água acima de 3%. Acabamento com textura lisinha, contém antifungo e bactericida. Não devem ser usados em áreas que serão expostos ácidos, solventes e nem como juntas de dilatação estrutural ou movimentação.

SUPERFÍCIE

- Inicie o rejuntamento no mínimo após três dias do assentamento das peças, pois é o tempo necessário para que diminua a umidade excessiva entre as pedras, o que pode provocar pontos de eflorescência. Remova a poeira, gordura ou qualquer resíduo que impeça a aderência do rejuntamento com a base, umedeça moderadamente as juntas antes da aplicação. Nunca aplicar sob ação direta da chuva e proteja o local durante vinte e quatro horas após a aplicação.

MISTURA



- Em um recipiente limpo, plástico de preferência, despeje o rejunte REDIMAX flexível acrescentando 250ml de água para cada 1 kg de rejunte. Misture até obter uma massa pastosa e homogeneia sem grumos secos. Deixe em repouso durante dez minutos remisturando antes de usar,

• **OBS: Não adicione mais água pois pode comprometer a eficácia do produto.**

APLICAÇÃO



- Aplique o rejunte REDIMAX flexível pressionando sobre as juntas, para o preenchimento completo utilizando uma desempenadeira de borracha ou espátula plástica. Aguardar cerca de 30 a 120 minutos. Para dar acabamento sobre as juntas use uma esponja ou pano macio úmido, deslize sobre as juntas com movimentos rápidos e leves removendo o excesso de rejunte, para dar o acabamento final. Não caminhar sobre as juntas, após a aplicação do produto por 24 horas;
- **Atenção: Em cerâmicas rústicas ou porosas passe uma camada de cera incolor em pasta sem atingir a junta afim de melhor facilitar sua limpeza. Evite deixar este serviço de limpeza para o dia seguinte, pois a dificuldade de remoção do excesso de rejunte será maior devido à pigmentação que pode manchar superfícies porosas. Faça um teste antes da utilização ou consulte o fabricante.**

MANUSEIO



- Produto a base de cimento, evitar contato com água. Se ocorrer contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante, não desaparecendo os sintomas, procurem o médico. Após o manuseio lave as mãos.
- Produto não inflamável e deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.

LIMPEZA

- Utilize uma esponja úmida e macia para realizar a limpeza, nunca utilize palha de aço ou ácidos; liberado para limpeza geral, após 14 dias.


COMPOSIÇÃO

- Produto à base de cimento, carga mineral, pigmentos especiais, aditivos e polímeros não tóxicos.
- Todas as argamassas compostas com cimento estão sujeitas a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de coloração esbranquiçadas, devido a umidade no interior das paredes.

RENDIMENTO

- Ver tabela de consumo

ARMAZENAGEM



- As pilhas devem ser colocadas sobre estrados em local arejado e seco e não deve ultrapassar 1,5 metros de altura.
- Disponível em fardos plásticos 1x20 Kg.

EMBALAGEM

- Saco plástico de 1 kg.

VALIDADE

- 18 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.