

# SUPER GESSO

USO GERAL  
OBJETO DECORATIVO  
CONSTRUÇÃO CIVIL



DADOS TÉCNICOS	
Retenção de água	[CaSO4 1/2H2O]
Densidade após secagem	950 - 1050 (kg/m <sup>3</sup> )
Resistência à compressão	≥ 8,4 Mpa/seco
Relação da água depende da consistência desejada	

## UTILIZAÇÃO

- O Super gesso IBRAS é adequado para peça pré-moldada como artesanato, estatueta, placa, bloco, sanca e reparo em geral.

## SUPERFÍCIE

- Remova toda sujeira do local a ser preenchido pelo gesso que possa comprometer a qualidade da peça ou do acabamento.

## MISTURA



- Em um recipiente limpo, plástico de preferência, polvilhe o super gesso IBRAS acrescentando normalmente 600ml de água para cada 1 kg de gesso. Entretanto, uma melhor relação pode ser definida, pela consistência desejada ou a mais adequada a condição da operação. O produto permite uma certa flexibilidade ao manipulador. Misture por 30 segundos até obter uma massa pastosa e homogênea sem grumo seco. Use imediatamente após a mistura, pois a trabalhabilidade é de 5 a 8 minutos, portanto prepare aos poucos, o gesso endurece rapidamente.

## LIMPEZA

- Utilize uma esponja úmida e macia para realizar a limpeza, nunca utilize palha de aço ou ácido.

## MANUSEIO




- Produto a base de cimento, evitar contato com a pele e os olhos durante o preparo ou manuseio, lave-os imediatamente com água abundante, não desaparecendo os sintomas, procurar o médico.

- Após o manuseio lave as mãos.
- Produto não inflamável.
- Deve ser mantido fora do alcance das crianças e animais.

## COMPOSIÇÃO

- Produto à base de gesso beta de alta qualidade e alvura.
- Este gesso atende aos componentes técnicos padrões preconizados pela ABNT 13207.

## ARMAZENAGEM



- As pilhas devem ser colocadas sobre estrados afastados da parede em local arejado e seco, sem contato direto com as paredes e não devem ultrapassar no 1,5 metros de altura.

## EMBALAGEM

- Saco plástico de 1 kg.

## VALIDADE

- 12 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenagem.